

PETER W BECK SOLDERS

PWB ロウ材

EVERYTHING A
JEWELLER NEEDS IN
ALLOYS & SOLDERS



 **FUKUSHIMA FILE**
株式会社福島鋳商店

日本総代理店：株式会社 福島鋳商店
〒130-0014 東京都墨田区亀沢1-8-2
TEL 03-3625-2940 FAX 03-3621-4148
<http://www.f-file.co.jp>

PWB-02-202202



PETER W BECK

Peter W beck社はオーストラリアにてPeter W beck氏により創業され、同族企業としての経営を貫き、オーストラリアにおいて最大手のジェエリー及び素材メーカーとしての地位を確立してまいりました。

最新テクノロジーを取り入れることによって厳しい品質基準を改善し続ける同社が牽引する高い業界標準は、高い専門性を持つ従業員の知識と技能によって支えられています。同社は宝飾業界における国際基準策定団体であるRJC (RESPONSIBLE JEWELLERY COUNCIL)のメンバーをはじめ、オーストラリア国内におけるJAA (JEWELLERS ASSOCIATION OF AUSTRALIA)のプラチナメンバーとして、また、ISO9001 認証取得によって、品質、社会、倫理、環境に係る厳格な基準を遵守し、高品質な製品を安定的に製造しております。

ゴールド、シルバー、プラチナ、パラジウム等の幅広い貴金属を宝飾品製造におけるニーズに合わせて製造しております。ロウ材の他にもゴールドペースト、シルバーペースト、管材、線材、圧延材等の様々な種類の貴金属素材や各種フラックスもご用意しております。

安心してご使用いただける同社の製品を自信をもってご提案いたします。



取り扱いロウ材一覧

	型番	品名	金含有量	色	カドミウム	融解温度 ℃	密度 g/cm ³	選定の 目安
22K	22YMS	22ctイエロー(ミディアム)	917	イエロー	含む	900-926	17.34	-
	22YHS	22ctイエロー(ハード)	917	イエロー	含む	938-955	17.48	-
18K	18YES	18ctイエロー(ソフト)	750	イエロー	フリー	726-750	14.66	750L3
	18YMS	18ctイエロー(ミディアム)	750	イエロー	フリー	765-781	14.70	750L2
	18YMHS	18ctイエロー(ミディアムハード)	750	イエロー	フリー	795-804	14.81	750L1
	18YHS	18ctイエロー(ハード)	750	イエロー	フリー	797-804	15.15	-
	18WES	18ctホワイト(ソフト)	750	ホワイト	フリー	799-835	14.16	750KWL3
	18WHS	18ctホワイト(ハード)	750	ホワイト	フリー	871-892	14.54	750KWL1
14K	14YES	14ctイエロー(ソフト)	585	イエロー	フリー	720-730	12.77	585L2/ 585L3
	14YHS	14ctイエロー(ハード)	585	イエロー	フリー	785-802	13.43	585L1
9K	9YXES	9ctイエロー(エクストラソフト)	375	イエロー	含む	645-653	11.52	333L3
	9YES	9ctイエロー(ソフト)	375	イエロー	含む	706-715	11.73	-
	9YMS	9ctイエロー(ミディアム)	375	イエロー	含む	745-759	11.9	-
	9YHS	9ctイエロー(ハード)	375	イエロー	フリー	792-799	11.68	-
	9WES	9ctホワイト(ソフト)	375	ホワイト	フリー	720-735	11.68	-
	9WHS	9ctホワイト(ハード)	375	ホワイト	フリー	783-802	11.97	-
その他	78PMS	7.8ctピンク(ミディアム)	327	ピンク	含む	743-767	10.91	-
	120WES	12ctホワイト(ソフト)	500	ホワイト	フリー	683-695	12.14	-
	138WMS	13.8ctホワイト(ミディアム)	578	ホワイト	フリー	745-752	13.1	-
	200WHS	20ctホワイト(ハード)	833	ホワイト	フリー	861-874	15.69	-
プラチナ	PT2ES	プラチナ(ソフト)	-	ホワイト	フリー	1100	12.89	PL3
	PT2MS	プラチナ(ミディアム)	-	ホワイト	フリー	1250	14.14	PL2
	PT2HS	プラチナ(ハード)	-	ホワイト	フリー	1390	15.69	PL1
	型番	品名	銀含有量	色	カドミウム	融解温度 ℃	密度 g/cm ³	選定の 目安
シルバー	SSXES	シルバー(エクストラソフト)	500	ホワイト	含む	631-643	9.21	早ロウ
	SSES	シルバー(ソフト)	600	ホワイト	フリー	702-706	9.43	7分ロウ
	SSMS	シルバー(ミディアム)	700	ホワイト	フリー	720-732	9.7	5分ロウ
	SSHS	シルバー(ハード)	760	ホワイト	フリー	767-778	9.99	3分ロウ